Инструкция по применению

«a rock» гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц» по ТУ 9391- 003-10614163-97

РУ №2008/02778 от 14.08.2013г.

Назначение
предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамическими, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. Однократного применения. Выпускается в нестерильной форме для профессионального пользования зубными техниками. Соответствует типу 3 по ГОСТ 31568-2012.

Основные свойства и технические характеристики
"Супергипс-Ц" выпускается в виде порошка. Порошок представляет собой альфа модификацию полугидрата сульфата кальция с модифицирующими добавками.
Начало твердения - не менее 3 мин;
Окончание твердения - не более 30 мин.
Прочность при сжатии через 1 час, не менее - 20 МПа.
Линейное расширение через 2 часа , не более - 0,2 %

Способ применения
Засыпать гипсовый порошок в емкость с дистиллированной водой в соотношении : на 100 г. гипса - 28 -30 мл воды. Размешать до полной однородности в течение 60 сек или смешать под вакуумом в течение 30 сек. Залить гипсовое тесто в форму. Извлекать отливку из формы для дальнейшей обработки не ранее, чем через 60 мин.

Рекомендации
При использовании минимального количества воды, смешивании под вакуумом и применении вибростола модель приобретает максимальную монолитную структуру и ее плотность возрастает дополнительно на 20%.

Условия хранения и транспортирования
Хранить "Супергипса-Ц" при температуре от -50°С до +40°С в плотно закрытой таре.
Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С.

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие "Супергипса-Ц" требованиям
ТУ 9391- 003-10614163-97 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок годности "Супергипса-Ц" - 2 года с даты изготовления.

Техническое обслуживание и ремонт
Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Утилизация отходов
Отходы при использовании "Супергипса-Ц" в виде пыли, отработанных гипсовых отливок, пустой тары утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10, класс А.

Комплект поставки
"Супергипс-Ц" выпускается в трех видах комплектации:
1. Порошок - 5 $\pm$ 0,05 кг в ведре полимерном с этикеткой-инструкцией
2. Порошок - 3 $\pm$ 0,05 кг в пакете полимерном с этикеткой-инструкцией
3. Порошок - 25 $\pm$ 0,2 кг в мешке бумажном с этикеткой-инструкцией.

Изготовитель
ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru